

Свинцово-кислотные аккумуляторы **DELTA серии DTM** являются герметизированными, необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе).

Серия DTM является универсальной и рекомендована для использования как в буферном, так и в циклическом режимах работы – в различных переносных приборах, а также в стационарных системах с резервным питанием.



Конструкция батареи

Ī	Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Контейнер	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
ſ	Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение	6 B
Число элементов	3
Срок службы	5 лет
Номинальная емкость (25°C)	
20 часовой разряд (0,6 А, 1,6 В/эл)	12 Ач
10 часовой разряд (1,07 А, 1,6 В/эл) 1	0,67 Ач
5 часовой разряд (2 А, 1,6 В/эл)	10 Ач
Внутреннее сопротивление	
полностью заряженной батареи (25°C)	. 10 мОм
Саморазряд	ри 20°С

Рабочий диапазон температур

Разряд	20~60°C
Заряд	
Хранение	20~60°C
Макс.разрядный ток (25°C)	
Циклический режим (2,30 - 2,35 B)	. ,
Макс.зарядный ток	3,6 A
Температурная компенсация	15 мВ/°С
Буферный режим (2,23 - 2,27 В)	
Температурная компенсация	10 мВ/°С

Габариты

Длина, мм	151
Ширина, мм	50
Высота, мм	94
Полная высота, мм	100
Вес, кг	1,84


Сферы применения





Особенности

- Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL;
- Эксплуатация в любом положении;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- Продолжительный срок службы;
- Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- Низкий саморазряд;
- ▲ Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.






Разряд постоянным током, A (при 25°C)


В/эл-т	5мин	10мин	15мин	30мин	1ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,60	39,90	26,25	20,60	11,02	6,73	2,78	2,00	1,07	0,60
1,65	37,80	24,99	19,67	10,61	6,49	2,69	1,94	1,05	0,59
1,70	35,70	23,73	18,75	10,11	6,23	2,60	1,89	1,02	0,59
1,75	33,50	22,37	17,82	9,63	5,96	2,50	1,84	1,00	0,58
1,80	31,19	21,00	16,79	9,13	5,67	2,39	1,77	0,98	0,56

Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°C)


В/эл-т	5мин	10мин	15мин	30мин	45мин	1 4	2 ч	3ч	5 ч
1,60	74,55	52,08	41,20	24,31	17,95	13,97	8,00	5,86	4,13
1,65	69,93	49,04	38,93	23,07	17,14	13,36	7,81	5,72	4,05
1,70	65,31	45,99	36,67	21,84	16,32	12,75	7,58	5,56	3,97
1,75	60,69	42,95	34,40	20,60	15,40	12,14	7,36	5,39	3,88
1,80	56,18	40,01	32,14	19,36	14,48	11,53	7,12	5,21	3,78

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольнотренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.









Официальным представителем торговой марки DELTA является Группа компаний «Энергон».

Офисы компании «Энергон»:

Москва

+7 (495) 785 73 87 sales@energon.ru

Самара

+7 (846) 202 28 77 +7 (846) 202 28 99 sales@smr.energon.ru Санкт-Петербург

+7 (812) 643 26 00 sales@spb.energon.ru

Пермь

+7 (342) 257 03 94 sales@prm.energon.ru Новосибирск

+7 (383) 221 18 48 sales@nsk.energon.ru

Ростов-на-Дону

+7 (863) 273 20 85 +7 (863) 273 20 81 sales@rnd.energon.ru **Екатеринбург** +7 (343) 214 77 44 sales@ekb.energon.ru



www.energon.ru